

СВОЙСТВА

Краски содержат очень мало летучих органических растворителей, дают высокий блеск, достаточно хорошее высыхание, обладают хорошими печатными свойствами в глубокой печати и отличным переходом с анилоксовых валов в флексографской печати, практически отсутствует пенообразование, стабильны при хранении.

Применяются для всех типов резиновых и фотополимерных клише. Величина «pH» — 7,5-8,5 Вязкость при поставке — 50-70 сек. по ВЗ-246 (Ж 4 мм), 20 °C Рабочая вязкость — 20-30 сек. по ВЗ-246 (Ж 4 мм), 20 °C

По вопросам приобретения **КРАСКИ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ БРОНЗОВОЙ «БЛЕДНО-БОГАТОЕ ЗОЛОТО» 43143-93 и 44146-93** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: