



Внешний вид:

От светло-серого до черного цвета.

Кремнеземные ленты производятся путем полотняного переплетения кремнеземных нитей. Большинство лент не подвергаются процессу термообработки и содержат технологический замасливатель.

Кремнеземная лента также выпускается термообработанной с шириной 29 см. Она производится из термообработанной нити и не дает усадку при температурах до + 1100 С.

Область применения кремнеземных лент:

Кремнеземные ленты используются для обмотки трубопроводов, кабелей, проводов, работающих в условиях экстремально высоких температур. Также данные ленты используются в качестве окантовочного материала теплоизоляционных изделий. Одновременно с этим кремнеземные ленты могут использоваться как наполнитель для производства композиционных материалов

Требования безопасности:

- лента КЛШ-11-290-ПУ пожаро-взрывобезопасна;
- по степени воздействия на организм человека ткань РПС-900 в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу — классу веществ умеренноопасных.

Упаковка:

Ленту КЛШ-11-290-ПУ закатывают в рулоны, намотка производится по метражу не менее 1,5 м в куске.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Транспортирование:**

Транспортируют мелкими отправлениями любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение:

Хранят в крытых складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 80% и температуре от -20 до +50⁰С.

Гарантийный срок хранения – двенадцать месяцев со дня изготовления.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

Марка ленты	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса 1 пог. м, г
КЛ-11-1,5	15	0,28	5
КЛ-11-3,5	35	0,28	10
КЛ-11-5,0	50	0,28	14
КЛ-11-8,2	82	0,35	28
КЛ-11-9,4	94	0,35	32
КЛШ-11-290-ГО	290	0,39	100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Кремнеземная лента

По вопросам приобретения **Кремнеземной ленты** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов