



Кремнийорганические вазелины и пасты представляют собой пластичные суспензии, дисперсионной средой которых являются полиорганосилоксаны, а дисперсной фазой – различные наполнители. Конкретные потребительские свойства определяются типом полиорганосилоксановой жидкости и химической природой наполнителей. Всем кремнийорганическим пастам и вазелинам присущи: гидрофобность, широкий интервал рабочих температур (-90 до $+250^{\circ}\text{C}$), низкая зависимость вязкости от температуры, низкая энергия поверхностного натяжения, высокие диэлектрические показатели и, при использовании специальных наполнителей, теплопроводность.

Все вазелины и пасты химически инертны, взрывобезопасны, не горючи, не токсичны.

Техническая консультация

Марка Показатели	Вазелин КВ-3/10Э	Паста КПД	Паста теплопроводная 131-179
Пенетрация в условных единицах	230-300	180-280	130 -180
Удельное объемное электрическое сопротивление при $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, Ом·см, не менее:	10^{14}	10^{14}	—
Коэффициент теплопроводности при 20°C , Вт/(м·град), не менее	—	—	1,8
Тангенс угла диэлектрических потерь при $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, при частоте 1 мГц не более	0,005	0,005	—
Диэлектрическая проницаемость при $(15-35)^{\circ}\text{C}$, при частоте 1 мГц не более	2,8	2,85	—



Кремнийорганические вазелины и пасты

По вопросам приобретения Кремнийорганические вазелины и пасты и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов