



АД-9103 и АД-9103-ПС предназначены для эмалирования круглых и прямоугольных проводов, получения защитных покрытий, волокон и т. д.
АД-9103-ИС предназначен для производства пленок и фольгированных диэлектриков.

Техническая консультация

Технические требования:

Показатели качества	АД-9103	АД-9103 ПС	АД-9103 ИС
Внешний вид	Однородная вязкая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, без сгустков		
Чистота, %, не менее	99,97	99,97	99,99
Массовая доля нелетучих веществ, %	12,5-14,0	19,5-21,0	12,5-14,0
Условная вязкость при 20°C±0,5°C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, в пределах	1000-4500	100-600	—
Удельная вязкость 0,5% раствора полиамидокислоты в диметилформамиде, в пределах	—	—	1,5÷2,5
Содержание свободных аминокрупп, %, не более	—	—	0,01
Общее содержание карбоксильных групп, %, в пределах	—	—	21-23,5
Плотность при 20°C±0,5°C, кг/м ³	1000	1028	1000

По вопросам приобретения Лак АД-9103 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов