



Производится в соответствии с ГОСТ 23832-79.

Предназначен для изделий из металлов, эксплуатируемых при температурах до 150С.

Разбавляется: растворителем Р-5.

Время высыхания: 2 часа при температуре 20С.

Расход на 1 слой: 110-140 г/м<sup>2</sup>.

Назначение: Антикоррозийная защита

По вопросам приобретения Лак АК-113 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов