



Химический состав материала

Лак АК-593 представляет собой раствор смолы ВМК-5 в смеси органических растворителей с добавлением пластификатора.

Назначение

АК-593 предназначен для окраски металлических изделий по специальной технологии.

Нанесение

Лак АК-593 наносится на поверхность изделий методом налива или окунанием в 1-2 слоя.

Срок хранения 12 мес.

Техническая консультация

Технические характеристики

Параметр	Значение
Цвет лака	С, 5 по йодемитрической шкале
Внешний вид материала	Лак представляет собой прозрачную жидкость без механических включений. Возможна небольшая опалесценция
Вязкость по ВС-246	55-70 с при 20С

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак АК-593

Количество нелетучих веществ	20-25%
Время высыхания	2 часа при 20С до степени 3
Кислотное число	0,3 мг КОН/г
Твердость пленки: а) по М-3 б) по ТМЛ	0,5 усл. Ед. Не нормируется
Эластичность	1 мм
Адгезия	2 балла
Стойкость к воздействию воды	3 часа
Расход	140 г/м2
Нанесение	Налив или окунание

По вопросам приобретения Лак АК-593 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов