



Лак АС-528 используется для сохранения цвета и свойств флуоресцентной эмали АС-554 (защита от коррозии не является основным его назначением). Лаковое покрытие наносят на полностью отвержденный слой эмали.

По внешнему виду лак АС-528 представляет собой бесцветную или с желтоватым оттенком жидкость, вязкость которой при комнатной температуре (20°C) составляет 60 – 80 с (по вискозиметру ВЗ-246). В состав лака АС-528 входит раствор СВМ-31 (винилбутиловый эфир с метилметакрилатом), пластификаторы, светостабилизаторы.

Доля нелетучих веществ не превышает 24 – 30%. До рабочей вязкости разводят лак АС-528 при помощи ксилола. Лакокрасочный материал быстро высыхает, при температуре 20 °С всего за 1 – 1,5 часа. АС-528 обладает высокой светостойкостью.

Покрывать защищаемую поверхность можно в один или два слоя при помощи таких методов нанесения ЛКМ, как налив и пневматическое распыление.

Гарантийный срок годности – 1 год с даты производства.

По вопросам приобретения Лак АС-528 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов