



Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-1И

Лак бакелитовый ЛБС-1

ГОСТ 901-78

Сфера применения бакелитового лака марки ЛБС-1: склеивание, пропитка, покрытие различных материалов.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Показатель	Норма	
	Первый сорт	Высший сорт
Консистенция	жидкость	
Цвет	от красноватого до красно-бурого	
Вязкость динамическая, мПа·с	60-1000	60 — 1000
Массовая доля смолы, %	50-60	52-60
Время желатинизации, с	50 — 110	50 — 120
Массовая доля свободного фенола, % не более	10,0	9,0
Массовая доля воды, % не более	17	10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-1И

Хранение бакелитового лака марки ЛБС-1: при t° не выше 20°C в плотно закрытой таре в крытом складском помещении. Попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков должно быть исключено.

Тара для лака бакелитового ЛБС-1: автоцистерны; сухие стальные бочки по ГОСТ 13950, ГОСТ 6247; чистые стальные железнодорожные цистерны по ГОСТ 10674.

Транспортировка бакелитового лака ЛБС-1: с использованием крытых транспортных средств всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов, исключив возможность попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства бакелитового лака марки ЛБС-1 — **3 месяца с даты изготовления.**

Лак бакелитовый ЛБС-1И

ТУ 2221-029-58948815-2006

Сфера применения бакелитового лака марки ЛБС-1И: склеивание, пропитка, покрытие различных материалов. Является раствором фенолоформальдегидной смолы в изопропиловом спирте.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-1И

Техническая консультация

Технические характеристики:

Показатель	Норма	
	Первый сорт	Высший сорт
Состояние	прозрачный раствор	
Цвет	от красноватого до красно-бурого; в пределах партии — одинаковый	
Вязкость динамическая, мПа·с	60-1000	60 — 1000
Массовая доля смолы, %	50-60	52-60
Время желатинизации, с	50 — 110	50 — 120
Массовая доля свободного фенола, % не более	10,0	9,0
Массовая доля воды, % не более	17	10

По заявке потребителя допустимо производство лака ЛБС-1 с заменой изопропилового спирта на другой растворитель.

Хранение бакелитового лака марки ЛБС-1И: при t° не выше 20°C в плотно закрытой таре в крытом складском помещении. Попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков должно быть исключено.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-1И

Тара для бакелитового лака марки ЛБС-1И: автоцистерны; сухие стальные бочки по ГОСТ 13950, ГОСТ 6247; чистые стальные железнодорожные цистерны по ГОСТ 10674.

Транспортировка бакелитового лака марки ЛБС-1И: с использованием крытых транспортных средств всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов, исключив возможность попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства бакелитового лака марки ЛБС-1И — **3 месяца с даты изготовления.**

По вопросам приобретения **лака бакелитового ЛБС-1, ЛБС-1И** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов