Лак бакелитовый ЛБС-16

ТУ 2221-033-58948815-2006

Сфера применения бакелитового лака марки ЛБС-16И: производство стеклотекстолитовых изделий. Является раствором фенолоформальдегидной смолы в изопропиловом спирте.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Показатель	Норма
Состояние	прозрачный раствор.
Цвет	от светло-желтого до темно-вишневого; в пределах партии — одинаковый
Условная вязкость при 20 (± 0,5) ºС по вискозиметру ВЗ-246 (сопло д. 6 мм), с	145-465
Сухой остаток (массовая доля нелетучих веществ) в смоле, %	65-75
Время желатинизации, с	50 — 110

По соглашению с потребителем допустимо производство лака ЛБС-16И с вязкостью, отличающейся от указанной в таблице.

По заявке потребителя допустимо производство лака ЛБС-16И с заменой изопропилового спирта на другой растворитель.

Хранение бакелитового лака марки ЛБС-16И: при t° не выше 20°С в плотно закрытой таре в крытом складском помещении. Попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков должно быть исключено.

Тара для бакелитового лака марки ЛБС-16И: автоцистерны; сухие стальные бочки по ГОСТ 13950, ГОСТ 6247; чистые стальные железнодорожные цистерны по ГОСТ 10674.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства бакелитового лака марки ЛБС-16И — **15 дней с даты изготовления.**

Лак бакелитовый ЛБС-4И

ТУ 2221-037-58948815-2006

Сфера применения бакелитового лака марки ЛБС-4И: изготовление пластмасс с минеральными и органическими растворителями, применяется в качестве связующего. Является раствором фенолоформальдегидной смолы в изопропиловом спирте.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Показатель	Норма

Состояние	прозрачный раствор, не содержащий взвешенных частиц
Цвет	от красноватого до красно-бурого; в пределах партии — одинаковый
Вязкость динамическая, мПа·с	145-465
Массовая доля смолы, %	50-60
Время желатинизации, с	50 — 110
Массовая доля свободного фенола, % не более	8,5
Массовая доля воды, % не более	9,0

По заявке потребителя допустимо производство лака ЛБС-4И с заменой изопропилового спирта на другой растворитель.

Хранение бакелитового лака марки ЛБС-4И: при t° не выше 20°С в плотно закрытой таре в крытом складском помещении. Попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков должно быть исключено.

Тара для бакелитового лака марки ЛБС-4И: автоцистерны; сухие стальные бочки по ГОСТ 13950, ГОСТ 6247; чистые стальные железнодорожные цистерны по ГОСТ 10674.

Транспортировка бакелитового лака марки ЛБС-4И: с использованием крытых транспортных средств всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов, исключив возможность попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства бакелитового лака марки ЛБС-4И — **2 месяца с даты изготовления.**

По вопросам приобретения **лака бакелитового ЛБС-16, ЛБС-4И** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: