



ЛАК БАКЕЛИТОВЫЙ ЛБС-2 (СМОЛА ФЕНОЛЬНАЯ МАРКИ РС1002)

ГОСТ 901-78 (ТУ 2221-002-05761778-98)

Область применения:

Для производства слоистых пластиков и бумажно-тканевых бакелезированных изделий технического назначения, в качестве покрытия для химической и антикоррозийной защиты металлических деталей, изоляционной пропитки обмоток, катушек электродвигателей, для склейки, упрочнения и герметичности соединений.

Внешний вид:

Прозрачный раствор, от красноватого до красно-бурого цвета, не содержащий взвешенных частиц.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
Вязкость динамическая, мПа·с, не более	5000
Время желатинизации, с	50 - 120
Массовая доля смолы, %	60 - 75
Массовая доля свободного фенола, %, не более	11,5



Гарантийный срок хранения - 1 месяц.

Упаковка:

налив производится в бочки стальные, авто- и железнодорожные цистерны.

Транспортирование:

всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Условия хранения:

в упакованном виде в плотно закрытой таре в крытых проветриваемых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не более 20°C.

Продукт не подлежит обязательной сертификации.

Паспорт безопасности - РПБ № 72285630.22.27697 от 08.04.2012 г. (для продукта, выпускаемого по ГОСТ).

По вопросам приобретения лака бакелитового ЛБС-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак бакелитовый ЛБС-2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов