



Лак бакелитовый ЛБС-9

ЛАК БАКЕЛИТОВЫЙ ЛБС-9 (СМОЛА ФЕНОЛЬНАЯ МАРКИ РС1009)

ГОСТ 901-78 (ТУ 2221-002-72285630-98)

Область применения:

Для изготовления декоративного бумажнослоистого пластика и фильтрующих материалов.

Внешний вид:

Прозрачный раствор, от красноватого до красно-бурого цвета, не содержащий взвешенных частиц.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
Вязкость динамическая, мПа·с	80 - 300
Время желатинизации, с	60 - 90

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак бакелитовый ЛБС-9

Массовая доля смолы, %	53 - 57
Массовая доля свободного фенола, %, не более	2,5
Массовая доля воды, %, не более	9,0

Гарантийный срок хранения - 4 месяца.

Упаковка: налив производится в бочки стальные, авто- и железнодорожные цистерны.

Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Условия хранения: в упакованном виде в плотно закрытой таре в крытых проветриваемых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не более 20°C.

Продукт не подлежит обязательной сертификации.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.21.05.222.000314.07.04 от 26.07.2004 г. до 26.07.2009 г. (для продукта, выпускаемого по ТУ).

Паспорт безопасности РПБ № 72285630.22.27697 от 08.04.2012 г. (для продукта, выпускаемого по ГОСТ).

По вопросам приобретения **лака бакелитового ЛБС-9** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов