



Лак бакелитовый марки ЛБС-4

ГОСТ 901-78

[Техническая консультация](#)

Область применения	В качестве связующего для изготовления пластмасс с минеральными и органическими наполнителями.
Внешний вид	Прозрачный раствор от желтого до темно-коричневого цвета.

[Техническая консультация](#)

Техническая характеристика

Наименование показателя	Норма
Вязкость динамическая, мПа·с, не менее	145 - 165
Время желатинизации, с	50 - 110
Массовая доля смолы, %	50 - 60
Массовая доля свободного фенола, %, не более	8,0
Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	9,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак бакелитовый марки ЛБС-4

Гарантийный срок хранения – 2 месяца.

Упаковка: налив производится в бочки оцинкованные, авто- и железнодорожные цистерны.

Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Условия хранения: в упакованном виде в плотно закрытой таре в крытых проветриваемых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не более 20°C.

Продукт не подлежит обязательной сертификации.

По вопросам приобретения **лака бакелитового ЛБС-4** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов