



**Лак БТ-783 представляет собой** раствор битума в органических растворителях с введением сиккатива и с добавлением или без добавления инденкумароновой смолы.

**Битумный лак используется** при защите поверхностей аккумуляторов и их деталей от действия серной кислоты.

По **внешнему виду** лак представляет собой жидкость черного цвета.

#### **Способ применения битумного лака БТ-783:**

- Наносят на очищенную поверхность.
- Перед применением лак бт-783 разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом скипидаром, сольвентом, ксилолом или смесью указанных растворителей.
- Наносят лак на поверхность кистью или распылителем.
- Лак бт-783 токсичный и легковоспламеняющийся продукт.
- При высокой концентрации паров лака в помещении возможны раздражения кожи и слизистых оболочек, аллергические реакции.

#### [Техническая консультация](#)

#### **Технические характеристики:**

| Наименование показателей         | Норма                        |
|----------------------------------|------------------------------|
| Цвет                             | Чёрный с коричневым оттенком |
| Эластичность плёнки при изгибе   | Не более 3 мм                |
| Гвёрдость покрытия по прибору МЗ | 0,25 ус.ед.                  |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак БТ-783

|                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Стойкость покрытия при $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию серной кислоты (1,32 г/м.куб)                                         | Не менее 48 ч.     |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$                                                 | 60-100 с           |
| Время высыхания, ч, не более, при $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ :<br>до степени 1<br>до степени 3<br>при $(100 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ : до степени 3 | 6 ч<br>24ч<br>2,5ч |
| Массовая доля нелетучих веществ, %                                                                                                                   | $48 \pm 3$         |

По вопросам приобретения Лак БТ-783 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов