



Лак электроизоляционный МЛ-92 ГОСТ 15865-70. В составе МЛ- 92 смесь глифталевого лака и меламино-формальдегидной смолы К-421-02 в органических растворителях .

### Назначение и применение

Лак для обмоток МЛ-92 для покраски как покрывной лака при окраске деталей машин и аппаратов и в качестве пропиточного при пропитке обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов. Пропитка лаком мл 92 изоляции придаст ей класс нагревостойкости «В» -130 °С.

Лак пропиточный мл 92 разбавляют ксилолом, толуолом или смесью одного из них с уайт-спиритом. Этой смесью разводить пропиточный лак мл 92 в соотношении указанных растворителей 3:1.

Расход на однослойное покрытие 40-48 г/м².

### Техническая консультация

### Характеристики

| Параметр                                                                                        | Значение                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид пленки                                                                              | глянцевая однородная гладкая пленка от светло-коричневого до темно-коричневого цвета |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с | 25-50                                                                                |
| мл 92 сушка до степени 3 при температуре 105-110°С, ч, не более                                 | 1                                                                                    |
| Массовая доля нелетучих веществ в лаке, %                                                       | 50-55                                                                                |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Способность просыхания лака в толстом слое при температуре 115-120°C, ч, не более        | 16   |
| Термоэластичность пленки при (150±2)°C, ч, не менее                                      | 48   |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре (20±1)°C, усл.ед., не менее | 0,40 |
| Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее                                           |      |
| при температуре (20±2)°C                                                                 | 70   |
| при температуре (130±2)°C                                                                | 40   |
| после действия воды в течение 24 ч при температуре (20±2)°C                              | 30   |

По вопросам приобретения Лак электроизоляционный МЛ-92 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: