Лак ФЛ-5111 изготовляется по **ТУ 2311-083-05759799-2002**

Применяется в производстве клеев и слоистых пластиков.

Химическая база лака – фенолоформальдегидная резольная смола.
Растворитель – спирт этиловый.
Массовая порция смолы от 55 до 65%.
Вязкость по ВЗ-246, когда температура от 20 до 20,5 – от 30 до 100 с.
Срок желатинизации, когда от 160оС до 162оС – от 60 до 110 с.

Срок гарантии – 3 месяца.

По вопросам приобретения лак ФЛ-5111 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: