Область применения:

Лак используется для наружного и внутреннего покрытия сборных, цельных консервных банок и крышек к ним, а также крышек для стеклянной тары из белой жести электролитического лужения, применяемых в производстве мясных, рыбных, овощных консервов и маринадов. Описание продукта Лак представляет собой раствор эпоксифенольного связующего в органических растворителях с добавлением красителей. Лак поставляется комплектно с разбавителем № 30.

Техническая консультация

Физические и химические данные:

Внешний вид:	Однородная прозрачная жидкость	
Цвет:	От темно-желтого до красно-коричневого	
Внешний вид пленки:	Ровная глянцевая пленка золотистого цвета без посторонних включений	
Массовая доля нелетучих веществ:	46 – 52 %	ГОСТ 31939
Условная вязкость:	80 – 115 с	ГОСТ 8420

Высокая эластичность при штамповке и высокая стойкость пленки лака к действию 3 % раствора поваренной соли, 2 % раствора винной кислоты, 3 % раствора уксусной кислоты, дистиллированной воды при стерилизации.

Информация о хранении:

Техническая консультация

Температура хранения:		Минимальная: -30 °C Максимальная: 35 °C Оптимальная: 20 °C	
Срок хранения продукта:	(в оригинальной упаковке)	6 месяцев со дня изготовления	(возможно нарастание вязкости во время хранения)

Во время хранения предотвращайте попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Место хранения должно быть удалено от отопительных приборов, источников открытого огня. При розливе материал засыпать песком или другим инертным адсорбентом.

Растворители и добавки:

Растворитель: Разбавитель № 30

Комментарии:

В случае хранения лака при отрицательной температуре, необходимо перед применением выдержать его при температуре цеха не менее суток и тщательно перемешать. Бочки, фляги, барабаны для хранения должны быть из стали, так же допускается хранение в банках из черной жести. Перед применением продукта изучить паспорт безопасности и информацию по применению. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю (или поставщику).

Нанесение:

Техническая консультация

Способ нанесения:	Лак на листовую жесть наносят на лакировочных машинах валкового типа, а на внутреннюю поверхность цельноштампованных банок – на лакировочных машинах распылительного типа.

Подготовка:	Хорошо перемешать перед применением!		
Субстрат:	Жесть		
Вес мокрой пленки		6 – 8 г/м^2	
Вес сухой пленки/ толщина:		(3,5±0,3) г/м^2	
Температура нанесения:		Температура воздуха в цехе	

Отверждение:

Время: 12 – 15 мин.
Температура 180 – 185 °C

По вопросам приобретения **лака ФЛ-559 оранжевого** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: