



ФЛ 582 относится к типу специальных термостойких лакокрасочных материалов.



В состав многих электрических устройств входят трансформаторы. Провода этих устройств всегда защищены специальной тканью из стекловолокна и для правильной эксплуатации проводов требуется обеспечить влаго- и -теплоизоляцию. Эти функции успешно выполнит Лак ФЛ 582. Средство представляет собой раствор фенолоформальдегидной и алкидной смол с применением органических растворителей.

Лак ФЛ 582 — является пропиточным и маслостойким. Используется в обмотках электродвигателей, где необходимо обеспечить нагревостойкость классов А, В, Е.

Особенности ФЛ 582:

- 1. Термоэластичность
- 2. Влагостойкость
- 3. Отвердеваемость в толстых слоях
- 4. Тропикостойкость
- 5. Цементирующая способность

Лак представляет из себя прозрачную жидкость с некоторыми механическими включениями, светло-коричневого цвета. Условная вязкость составляет 20-30 единиц.



Перед нанесением лака поверхность обезжиривается и просушивается. Наносится через краскораспылитель или методом окунания. Пропитанную лаком обмотку просушивают при температуре 125-140 градусов Цельсия. При распылении обязательно использование респиратора, обеспечивающего защиту глаз и кожи. Работы проводятся в проветриваемом помещении.

Срок службы готового покрытия составляет не менее трех лет.

При правильном хранении в герметичной упаковке, гарантийный срок составляет 6-12 месяцев.

По вопросам приобретения **лака ФЛ 582** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;