



Описание

Представляет собой раствор сополимера ВХВД-40 в смеси органических растворителей.

Назначение

Лакирование внешней и внутренней поверхностей алюминиевой фольги, применяемой для упаковки пищевых продуктов и медицинских препаратов.

Применение

Лак наносят на фольгу на валковой машине и сушат при 120С в течение 2 мин. Разбавляют лак специальным растворителем Р-563. После высыхания лак образует полуглянцевую пленку.

По вопросам приобретения Лак ХС-563 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: