



Применение

Применяется для изготовления радиопрозрачных термостойких пластиков

Преимущества

- Высокая теплостойкость,
- Радиопрозрачность,
- Химическая стойкость,
- Высокая радиационная стойкость

[Техническая консультация](#)

Физико-химические характеристики

ТУ 6-05-211-653-82

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак КО-3

#	Наименование показателя	Типичное значение
1	Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета
2	Время желатинизации при температуре $150 \pm 2^\circ\text{C}$, мин	1,0 — 3,5
3	Массовая доля нелетучих веществ, %	50,0 — 55,0
4	Условная вязкость (по ВЗ-4) при 20°C , не менее	13,0
5	Растворимость в этиловом спирте	Полная, допускается опалесценция

По вопросам приобретения Лак КО-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов