



ТУ 6-02-1-007-88

Полиалюмоорганосилоксановый лак КО-810 применяется:

- Для производства теплостойких пластических масс, антифрикционных графитопластовых материалов, стеклотекстолита на резольной фенолформальдегидной смоле;
- Для производства электроизоляционных эпоксиднополиэфирных пропиточных лаков (ЭПК-1);
- Для отверждения эпоксидных смол;
- Для модификации лакокрасочных материалов.

Состав:

Лак КО-810 представляет собой смесь раствора модифицированных кремнийорганических смол и глифталевого лака в ароматических и алифатических растворителях.

Способ применения:

Перед применением лак следует тщательно перемешать, в случае необходимости используются специальные разбавители (в процессе хранения лак может приобретать повышенные параметры вязкости и мутнеть). После тщательного смешивания материал считается пригодным к применению.

- малоопасное вещество (4 класс опасности);
- ПДК паров толуола в воздухе рабочей зоны — 150/50 мг./куб.м;
- ПДК паров бутанола в воздухе рабочей зоны — 10 мг./куб.м;
- пожароопасное вещество;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя и единица измерения	Требования нормативного документа
Внешний вид покрытия	однородный раствор без механических включений
Цвет	от светло-желтого до коричневого цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	35-50
Массовая доля сульфат-иона	отсутствует
Время желатинизации при темп. 200 °С, мин, не более	2
Массовая доля гидроокиси натрия, %, не более	0,05
Массовая доля кремния в лаке, высушенном при темп. 180 °С, %	18-23
Атомное отношение кремния к алюминию	3-6
Растворитель	толуол, 646, ксилол

Меры предосторожности:

Материал огнеопасен! При работе необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и правила. Материал содержит органические растворители, поэтому все работы необходимо проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции и использовать индивидуальные средства защиты кожи и дыхательных путей. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Не работать вблизи открытых источников огня!



Лак КО-810

Транспортировка и хранение:

Материал должен храниться и транспортироваться вдали от нагревательных приборов и исключая прямое попадание солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения Лак КО-810 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов