



Раствор в толуоле полиорганосилоксановой смолы, модифицированной полиэфирными смолами.

Техническая консультация

Условная вязкость, с	30-70
Массовая доля нелетучих веществ, % :	66+/-2
Время высыхания пленки при (200+/-3) ⁰ С, мин	35-75
Термоэластичность пленки при (200+/-3) ⁰ С, ч	Не менее 150

Техническая консультация

Диэлектрический показатель	Условия испытаний		
	М (15-35 С) 45-75 %	М (200 С) 20 %	24h (23 С) 93 %
Удельное объемное электрическое сопротивление пленки, Ом*м, не менее	1*10 ¹²	1*10 ¹⁰	1*10 ¹⁰
Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее	70	28	50



ЛАК КО-915

Полимеризованная пленка лака нетоксична, пожаробезопасна.

Применение:

Изготовление стеклотканей, проводов со стекловолокнуистой изоляцией, стеклолакочулка.

Срок хранения 6 месяцев.

По вопросам приобретения ЛАК КО-915 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов