



Однородный прозрачный раствор полиорганосилоксановой смолы в толуоле, модифицированный полиэфиром.

Техническая консультация

Оптическая плотность	Не более 0,5
Условная вязкость, с	30-60
Массовая доля, % :	
Нелетучих веществ	60+/-2
Водорода связанного с кремнием	Не более 0,0018
Время высыхания пленки до степени 3, мин	Не более 15
Гермозластичность пленки, ч	Не менее 50
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед. :	
При (20+/-5) С	Не менее 0,6
При (180+/-2) С	Не менее 0,2

Техническая консультация

Диэлектрический показатель	Условия испытаний		
	М (15-35 С) 45-75 %	М (180 С) < 20 %	24h (23 С) 93 %

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЛАК КО-916

Удельное объемное электрическое сопротивление пленки, Ом*м, не менее	12 1*10	10 1*10	11 1*10
Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее	70	35	40

Полимеризованная пленка лака нетоксична, пожаробезопасна.

Покрытие на основе лака КО-916А характеризуется высокой прочностью, атмосферо- и влагостойкостью, масло-, термо- и бензостойкостью.

Применение:

Изготовление обмоточных проводов со стекловолкнистой изоляцией и теплостойких проводов и кабелей с защитной стекловолкнистой оболочкой.

Срок хранения 6 месяцев.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЛАК КО-916

По вопросам приобретения лака КО-916 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов