



Электроизоляционный лак КО-923 предназначен для пропитки обмоток аппаратов и электрических машин, работающих при повышенной влажности, и их защиты от грибковой плесени и влаги.

Характеристика:

Лак быстро сохнет, образуя электроизоляционное антикоррозионное покрытие. Пленка обладает грибкостойкостью и влагостойкостью. Высокая пропиточная и клеящая способность обуславливается малым поверхностным натяжением и минимальной вязкостью. Допускается опалесценция, оттенок не нормируется.

Состав:

КО-923 – прозрачный однородный раствор полиорганосилоксановой смолы в толуоле.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

Наименование показателей	Норма показателей
Внешний вид	Однородный прозрачный раствор без механических примесей. Допускается опалесценция.
Массовая доля нелетучих веществ, %	50 — 54
Условная вязкость, с	17 — 27
Покрытие	
Термоэластичность лакового покрытия при 220°С, ч, не менее	100
Время высыхания покрытия при 200°С до степени 3, мин, не более	30

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак ко-923

Цементирующая способность покрытия при (15-35)°С, Н, не менее	206
Электрическое сопротивление пленки лака, Ом·м, не менее:	1·1012
— М (15 — 35°С) 45 — 75%	1·1010
— М (180°С) < 20%	1·1011
— 24 ч (23°С) 93%	
Электрическая прочность пленки лака, МВ/м, не менее:	60
— М (15 — 35°С) 45 — 75%	35
— М (180°С) < 20%	30
— 24 ч (23°С) 93%	

Хранение:

Лаки КО-923 хранится в закрытой таре вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и влаги. Срок хранения КО-923 – 6 месяцев.

По вопросам приобретения Лака ко-923 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов