Электроизоляционный лак КО-923 предназначен для пропитки обмоток аппаратов и электрических машин, работающих при повышенной влажности, и их защиты от грибковой плесени и влаги.

Характеристика:

Лак быстро сохнет, образуя электроизоляционное антикоррозионное покрытие. Пленка обладает грибкостойкостью и влагостойкостью. Высокая пропиточная и клеящая способность обуславливается малым поверхностным натяжением и минимальной вязкостью. Допускается опалесценция, оттенок не нормируется.

Состав:

КО-923 – прозрачный однородный раствор полиорганосилоксановой смолы в толуоле.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателей	**Норма показателей**
Внешний вид	Однородный прозрачный раствор без механических примесей. Допускается опалесценция.
Массовая доля нелетучих веществ, %	50 — 54
Условная вязкость, с	17 — 27
Покрытие	
Термоэластичность лакового покрытия при 220°С, ч, не менее	100
Время высыхания покрытия при 200°С до степени 3, мин, не более	30

Цементирующая способность покрытия при (15-35)°С, Н, не менее	206
Электрическое сопротивление пленки лака, Ом·м, не менее: — М (15 — 35°С) 45 — 75% — М (180°С) < 20% — 24 ч (23°С) 93%	 1·1012 1·1010 1·1011
Электрическая прочность пленки лака, МВ/м, не менее: — М (15 — 35°С) 45 — 75% — М (180°С) < 20% — 24 ч (23°С) 93%	60 35 30

Хранение:

Лаки КО-923 хранится в закрытой таре вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и влаги. Срок хранения КО-923 – 6 месяцев.

По вопросам приобретения Лака ко-923 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: