



Лак КО-991-3

ТУ 6-02.756-76

Назначение

Электроизоляционный пропиточный лак;

Применение

Пропитка обмоток электрических машин и аппаратов;

[Техническая консультация](#)

Показатели пропиточных кремнийорганических лаков

Показатель	КО-991-3
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при $20 \pm 5^\circ\text{C}$, с	15—70 не менее
Массовая доля нелетучих веществ, %	40
Время высыхания до степени 3 при $200 \pm 3^\circ\text{C}$, мин, не более	120/60*
Гермоэластичность пленки при $200 \pm 3^\circ\text{C}$, ч, не менее	40*
Цементирующая способность на пучках проводов, Н, не менее	—
Епр пленки, МВ/м, не менее: при $15—35^\circ\text{C}$	65
Епр пленки, МВ/м, не менее: при $180 \pm 2^\circ\text{C}$	—
Епр пленки, МВ/м, не менее: при $200 \pm 3^\circ\text{C}$	25
Епр пленки, МВ/м, не менее: после 24 ч выдержки в камере с $\varphi = 95 \pm 2\%$ при $20 \pm 2^\circ\text{C}$	25

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак КО-991-3

ρ пленки, Ом·м, не менее: при 15—35 °С	1012
ρ пленки, Ом·м, не менее: при 180±2°С	—
ρ пленки, Ом·м, не менее: при 200±3 °С	—
ρ пленки, Ом·м, не менее: после 24 ч выдержки в камере с φ=95±2 % при 20±2°С	1010

Чтобы купить **Лак КО-991-3** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов