Глянцевый

ГОСТ 4976-83

Лак НЦ-218 предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений, с последующей полировкой или без нее. Для получения покрытия с более высоким глянцем его рекомендуется полировать полировочным составом типа 291.

Лак НЦ-218 представляет собой раствор лакового коллоксилина, смол и пластификаторов в смеси органических растворителей. Лак наносится методом пневматического распыления, наливом, кистью или тампоном тонким равномерным слоем, без потеков. Поверхность предварительно просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и счищается от пыли. Для разбавления лака НЦ-218 применяются растворители марок 646.

Расход лака на однослойное покрытие – 85-105 г/м2.

Техническая консультация

Технические требования:

Наименование показателя	**Норма**
Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл. ед., не менее	0,2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	15
Цвет лака по йодометрической шкале, мг/100 см3, не темнее	20

Время высыхания лака при (20+2)° С, до степени 3, ч, не более	0,75
Блеск пленки, % не менее	60

Покрытия лаком устойчивы к изменению температуры от минус 12 до плюс 60° С.

Гарантийный срок хранения — 1 год со дня изготовления.

Лак НЦ-218 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение.

По вопросам приобретения лака мебельного НЦ-243 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: