



Лак меламинальный МЛ-248 (паркетный) представляет собой смесь основы с кислотным отвердителем. В состав основы лака входит следующая смесь: раствор в органических растворителях карбамидоформальдегидной, меламиноформальдегидной и алкидной смолы, модифицированной маслом клещевины (касторкой).

В систему дополнительно вводится силиконовая жидкость. Меламинальный паркетный лак МЛ-248 является двухкомпонентным, т.е. состоит из основы и отвердителя, которые необходимо смешивать непосредственно перед применением. Основу лака МЛ-248, вязкостью 22-24 с по ВЗ-4 при комнатной температуре, соединяют с кислотным отвердителем. В качестве кислотного отвердителя выступает смесь соляной кислоты (35,7%) с бутиловым спиртом (64,3%).

Готовится отвердитель отдельно. На 100 массовых частей лаковой основы необходимо всего 8 массовых частей отвердителя. После приготовления меламинального лака МЛ-248, хранится он всего 20 часов, а затем загустевает. Если приготовленный лак МЛ-248 слишком густой, до рабочей вязкости (около 35с по ВЗ-4 при комнатной температуре) его разбавляют, используя растворитель РКБ-1 (смесь бутанола и ксилола 1:1) либо бутиловый спирт.

После нанесения лакокрасочного материала на поверхность, образуется твердая глянцевая пленка, блеск которой составляет не менее 65%. Защитное покрытие характеризуется хорошей устойчивостью к воздействию воды, 5%-го раствора карбоната натрия (кальцинированной соды), слабого раствора хозяйственного мыла.

Меламинальный лак МЛ-248 широко используется для окраски паркетных полов. Подготовка поверхности перед нанесением защитного покрытия включает в себя отциклевку (способ выравнивания деревянной поверхности скоблением) и шлифовку. Наносить на деревянную поверхность лак МЛ-248 можно в условиях повышенной влажности. В один или несколько слоев, выдерживая интервал между ними 5-8 часов.

Гарантийный срок хранения (как отвердителя, так и лаковой основы) – 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения Лак МЛ-248 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов