



Описание лака НЦ-134

лак НЦ-134 ТУ 6-10-1291-86 Однокомпонентный быстросохнущий представляет собой раствор лакового коллоксилина в смеси органических растворителей с добавками пластификаторов.

Назначение лака НЦ-134

Лак НЦ-134 предназначается для покрытия металлических и деревянных поверхностей. Допустимо его использование в процессе внутренних и наружных работ.

Применение лака НЦ-134

Наносят краскораспылителем. Перед применением лак НЦ-134 разбавляют до рабочей вязкости растворителем №645 или №646.

Меры безопасности лака НЦ-134

При работе с лаком НЦ-134 ГОСТ рекомендует использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты: вреден при вдыхании и проглатывании. При попадании на кожу, пораженный участок необходимо промыть водой с мылом. Взрыво- и пожароопасен. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения лака НЦ-134

Лакокрасочный материал гарантировано сохранит качества 12 месяцев с даты производства. Хранить лак НЦ-134 в помещениях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

НЦ-134 лак технические характеристики

Внешний вид пленки	после высыхания пленка должна быть чистой, глянцевой, однородной, без пятен и пузырей
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	28-60
Время высыхания до степени 3 при температуре $(120 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	1
Массовая доля нелетучих веществ в лаке, %	13-17
Кислотное число лака мг КОН/г, не более	0,5

По вопросам приобретения Лак НЦ-134 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: