



**Лак НЦ-218 на нитроцеллюлозной основе** используется для окраски мебели и различных деревянных изделий. В состав данного лакокрасочного материала входит мебельный коллоксилин (динитрат целлюлозы) полусекундной вязкости, нежелатинирующий и фосфатный пластификаторы, алкидная смола.

**Летучая часть лака** представляет собой смесь нескольких компонентов, а именно: 47% смесь толуола и ксилола (1:1), 25% спирта, 16% низкокипящих и 12% высококипящих растворителей. В общем объеме лака массовая доля нелетучих составляющих около 30-34%. После нанесения лака НЦ-218 на поверхность образуется однородное прочное глянцевое покрытие, без каких либо дефектов и посторонних включений (при условии, что поры и трещины заполнены). Полностью отвержденный лак, при необходимости, можно шлифовать и полировать.

**Окрашивание производится несколькими способами:** наливом, кистью или тампоном, распылением. Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (при температуре окружающей среды около 20°C) лакокрасочного материала 50-85с. Оптимальная вязкость для нанесения 25-30с. Если ЛКМ слишком густой, его можно разбавить, используя растворители 646 или 647, разбавитель РМЛ-218, хорошо перемешать.

**Рекомендовано наносить** в три-четыре слоя, при толщине каждого - 20-25 мкм. Перед окраской древесину обязательно просушить, при необходимости отшлифовать или отполировать и тщательно очистить от пыли. Наносить можно как на чистую поверхность, так и на грунтовки: ГФ-032, ПФ-0142, НЦ-0135, НЦ-0205, ПФ-020, ГФ-0119. Расход нитролака НЦ-218 - 85-120 г/м<sup>2</sup>.

**Блеск защитного слоя** составляет не меньше 60%, светостойкость - около 2 часов, теплостойкость при температуре 60°C - не меньше получаса. При изгибе эластичность покрытия не больше 15мм. Высыхает при комнатной температуре лак НЦ-218 около 45 минут. При 20°C устойчивость пленки к постоянному воздействию воды не меньше полусуток.

**Лакокрасочный материал**, ввиду своего состава, пожароопасный.

**Лак НЦ-218 применяется** для окраски мебели и других изделий из древесины и материалов на ее основе. Эксплуатируется внутри помещений.

**Гарантийный срок годности** - 1 год.

По вопросам приобретения **Лак НЦ-218** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов