



Представляет собой раствор лакового коллоксилина в смеси органических растворителей и разбавителей.

Предназначается для покрытия тканей специального назначения с целью придания им прочности и натяжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЦ-551

- Внешний вид: жидкость с легкой опалесценцией, без посторонних примесей и хлопьевидных частиц.
- Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100 см3, не темнее: 7
- Массовая доля нелетучих веществ, %: 9
- Условная вязкость при температуре (20,0+0,5) °C по вискозиметру типа ВЗ-1 с диаметром сопла 5,4 мм, с: 130-160
- Привес ткани после нанесения 4-х слоев лака, г/м2, не более: 75
- Усадка ткани, %, не менее: 0,6
- Прирост прочности ткани, Н 9кгс на 1 м длины, не менее: 3430 (350)

Применение:

лак необходимо выдерживать до температуры (20,0+0,5) °C и тщательно перемешать. При необходимости лак разбавляют до рабочей вязкости растворителем марки 645.

По вопросам приобретения Лак НЦ-551 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов