



Лак ПЭ-933П



Является электроизоляционным лаком.

ТУ 2311-006-00214639-970

Лак представляет собой раствор в органических растворителях продукта взаимодействия полиэфира на основе терефталевой и адипиновой кислот с эпоксидной смолой.

Используется для пропитки обмоток электрических машин с изоляцией класса нагревостойкости F (155 °C).

Применение:

В зависимости от применения электроизоляционный лак выпускается двух марок.

- ПЭ-933 марки «Л» применяется для пропитки стеклянных лент, применяемых для изготовления стекловолоконного банджа в тяговых и других электродвигателях. Предназначен также для пропитки обмоток электрических машин с изоляцией класса нагревостойкости F (155 °C).
- ПЭ-933 марки «П» применяется только для пропитки обмоток электрических машин с изоляцией класса нагревостойкости F (155 °C).

Правила применения:

При необходимости для разбавления лака применять ксилол (по ГОСТ 9949) или следующую смесь: толуол (по ГОСТ 9880) и этилцеллозольв (по ГОСТ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак ПЭ-933П

8313) в соотношении 1:1 по массе.

Транспортирование и хранение изоляционного лака проводят по ГОСТ 9980.5.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты производства.

По вопросам приобретения **Лак ПЭ-933П** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов