

**Полуфабрикатный**

Техническая консультация

Тип ЛКМ	Лак ПФ-060 представляет собой раствор в органических растворителях пентафталевой смолы, модифицированной полувысыхающим растительным маслом. Жирность 60%.
Применение	Лак ПФ-060 предназначен для получения атмосферостойких эмалей, а также для изготовления готовых к употреблению лаков, грунтовок, шпатлевок. Изготовленные на основе лака ПФ-060 лакокрасочные материалы могут быть использованы для наружных и внутренних работ для всех категорий зданий (промышленные, бытовые, общественные, медицинские и детские).
Чистота лака	Слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, не имеет механических включений и сыпи
Цвет по йодометрической шкале	Не темнее 10 мг J2/100см3
Вязкость по ВЗ-246 при 20° С	80-130 сек.
Время высыхания до ст. 3 при 20°С	не более 12 часов
Твердость по маятниковому прибору ТМЛ	не менее 0,16 у.е.
Кислотное число	не более 13 мг КОН/г
Растворитель	уайт-спирит, сольвент
Массовая доля не летучих веществ	52-55%



Гарантии изготовителя	Изготовитель гарантирует сохранение свойств Лака ПФ-060 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения Лака ПФ-060 6 месяцев с момента изготовления.
ПРОФЕС-СИОНАЛЬная безопасность	Лак ПФ-060 пожароопасен и токсичен за счет растворителей, входящих в ее состав (уайт-спирит, сольвент). Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты согласно принятым нормам. Условия труда на месте окраски должны соответствовать принятым нормам. Защита окружающей среды при проведении окраски должна соответствовать принятым нормам. При попадании Лака ПФ-060 на кожные покровы его удобно сначала смыть растительным маслом (например, подсолнечным), а затем промыть загрязненное место водой с мылом.
Что может привести к ухудшению лака	1 Хранение около отопительных приборов, на солнце, при температуре выше 40°C. 2 Применение растворителей, несовместимых с алкидными лаками

По вопросам приобретения **лака ПФ-060** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов