



ЛАК «Спантан-1КР» предназначен для нанесения на бетонные, металлические и полимерные основания в качестве износостойкого покрытия, декоративного лака, а также в виде грунтовки (упрочнение поверхностного слоя).

Нанесение Лака «Спантан-1КР» способствует:

увеличению прочности изделий; защите изделия от истирания, механических и погодных воздействий; в качестве гидроизоляции; предотвращения появления высолов; пыления и растрескивания поверхности; ремонт сколов, трещин на поверхности; придания стойкости к нефтепродуктам, растворам солей, кислот, щелочей; придания более яркого насыщенного цвета; получения глянцевой или матовой поверхности.

Однокомпонентный Лак «Спантан-1КР» представляет собой раствор уретанового предполимера в органическом растворителе.

Отвержденный лак представляет собой тонкослойное покрытие, обладающее высокой стойкостью к истиранию.

ЛАК «Спантан-1КР» комплектуют красящей пастой или цветными чипсами.

При введении красящей пасты расход лака увеличивается в 1,5-2 раза.

Технология применения: Лак наносят на предварительно подготовленную поверхность, очищенную от масляных загрязнений, пыли, грязи. Укладку ведут валиком, кистью или напылением в 2 или 3 прохода с промежуточной сушкой. После нанесения первого слоя, следующий следует укладывать сразу после потери липкости предыдущего слоя (2-3 часа). Не допускается пауза между нанесением слоев более 10 часов. Время полного отверждения до отсутствия отпечатка не более 12 часов.

Работы ведут при температуре основания и воздуха выше 7 °С, что дает получение необходимой адгезии к субстрату.

Упаковка и хранение:

Поставка ЛАКА «Спантан-1КР»: железные бочки V - 200 л, 50 л.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хранение ЛАКА «Спонтан-1КР»: в герметично закрытой таре.

Лак относится к 4 классу опасности, горюч. При работе необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию.

Техническая консультация

Техническая характеристика:

Внешний вид	Жидкость светло-коричневого цвета без посторонних включений
Плотность, г/см ³	0,96
Время высыхания до отсутствия отпечатка, не более, час	12
Содержание сухого остатка, %	50
Условная вязкость по ВЗ-246, сопло 4, сек	30-40
Гарантийный срок хранения, мес	12
Прочность при растяжении пленки, мПа	50
С°Температура эксплуатации,	от — 40 до + 120
Расход лака, кг/м ² /за один проход/	0,2

Аналог АДВ46(лак)

По вопросам приобретения **Клей полиуретановый БФМ-20** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов