



Лак УР-231 с ДГУ

Двухкомпонентная система, состоящая из полуфабрикатного лака и отвердителя. Полуфабрикатный лак представляет собой раствор алкидно-эпоксидной смолы Э-30, изготовленной на смеси тунгового и льняного масла. Отвердитель — 70% раствор диэтиленгликольуретана (ДГУ) в циклогексаноне.

Для защиты металлических изделий и печатных узлов всеклиматического исполнения, эксплуатируемых в интервале температур от -60 до +125 С.

Техническая консультация

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм При температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$,с	12-20
Массовая доля нелетучих веществ, %	30-34
Время высыхания до степени 3 При температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$,ч, не более	9
Эластичность пленки при изгибе ,мм, не более	1
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 ,усл.ед., не менее	0,6
ГМЛ (маятник А),отн.ед. , не менее	0,2
Прочность пленки при ударе по прибору У-1 а) После сушки при температуре $(65 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ в течении 8 часов, см, не менее б) После сушки при температуре $(65 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ в течении 8 часов и выдержки при температуре $15-35^{\circ}\text{C}$ в течении 5 суток, см, не менее	4050
Срок годности лака при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	5

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения лак ФЛ-5111 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов