



ТУ 6-10-1385-78

Применение и свойства

Лак ВЛ-51 одноупаковочный материал. ВЛ-51 применяется для защиты различных металлических изделий от коррозии. Лак представляет собой раствор поливинилбутирала, крезольно-формальдегидной смолы и моноглицерида льняного масла в смеси этилового спирта и циклогексанона. Для достижения нужного эффекта лак наносится на поверхность наливом или методом окунания, если нужно — разбавляется растворителем Р-7. Расход на однослойное покрытие 59-72 г/м².

Характеристики вл-51

- Внешний вид — однородная прозрачная жидкость;
- Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°C — 18-25 с;
- Массовая доля нелетучих веществ — 20-23 %.
- Время высыхания до степени 3 при температуре (180±3)°C — не более 0,5 ч;
- Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 — не менее 0,6 усл. ед.;
- Прочность пленки при ударе, по прибору У-1 — не менее 50 см;
- Адгезия пленки — не более 2 баллов;
- Теоретический расход при однослойном нанесении — 59-72 г/м²;
- Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (60±2)°C — не менее 2 ч, водного раствора NaCl — не менее 2 ч.

Нанесение

Перед нанесением поверхность очистить от грязи и пыли, обезжирить. Лак ВЛ-51 наносится методом окунания или наливом. Перед нанесением тщательно перемешать, при необходимости разбавить Р-7 до рабочей вязкости.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак ВЛ-51

Срок хранения

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления.

Меры предосторожности и цена

Огнеопасно! Беречь от огня! При нанесении использовать индивидуальные средства защиты. Материал ВЛ-51 взрывопожароопасен, вреден при вдыхании и проглатывании. Не работать вблизи открытых источников огня. При попадании материала на кожу промыть кожу теплой водой с мылом. Хранить материал в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

По вопросам приобретения Лак ВЛ-51 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов