



Лак ЯН-54 используется при золочении поверхности из камня, по песку.

1.Прежде чем приступить к **подготовке поверхности к золочению**, необходимо удалить с нее пыль, грязь и копоть.

Очищенную поверхность **зачищают шкуркой среднего зерна**, обметают сухой кистью и покрывают клеем ПБМА до полного насыщения.

2.Просушенную поверхность шлифуют водостойкой шкуркой, промывают чистой водой и покрывают тонкотертым свинцовым кроном, **разведенные на масляном лаке ЯН-54** (ЯН-153, ГФ-166).

3.Подготовленную поверхность **покрывают масляным лаком ЯН-54** (ЯН-153, ГФ-166), перед нанесением каждого последующего слоя поверхность шлифуют и промывают водой.

При золочении по фактурной поверхности (по песку) там, где необходимо, на **сырой лак** наносят чистый мелкий песок и оставляют до полного высыхания. Полученную фактурную поверхность закрепляют жидким масляным лаком.

Лак ЯН-153 и ГФ-166 наносят два раза, **лак ЯН-54 наносят три раза**, так как он менее «жирный».

4.После просушки последнего слоя масляного лака приступают к золочению сусальным золотом на лаке МА-594.

По вопросам приобретения **Лак ЯН-54** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов