



В качестве лаков для покрытия эмаль-проводов с температурными индексами 130, 155 и 180°C в основном используют полиэфирные, полиэфиризоциануратные, полиэфиримидные и полиэфиризоциануратимидные составы. Как правило, полиэфирные составы получают на основе смеси многоатомных спиртов и диметилтерефталата; полиэфиризоциануратные — на основе смеси многоатомных спиртов, трис-гидроксиэтилизоцианурата и диметилтерефталата; полиэфиримидные — на основе смеси многоатомных спиртов, 4,4'-диаминодифенилметана и тримеллитового ангидрида; полиэфиризоциануратимидные — на основе смеси многоатомных спиртов, трис-гидроксиэтилизоцианурата, 4,4'-диаминодифенилметана и тримеллитового ангидрида.

Техническая консультация

Марка	Массовая доля нелетучих веществ, %	Условная вязкость при 20±0,5 °С, с	
		по вискозиметру ВЗ-4	по вискозиметру ВЗ-1 (сопло 5,4 мм)
ФЛ-9136	50±10	30—150	—
ФЛ-9137	70±10	240—650	—
	50±10	35—80	—
ФЛ-9138	50±10	45—180	—
ВЛ-931	20—25	—	300—600
ВЛ-941	≥16	—	500-700
УР-973	45—55	—	50—100
УР-9119: тип А	25±5*	23±5	—
	30±3**	33±6	—
УР-9119: тип Б	36±3***	—	55±20
ПЭ-939: тип А	25±2	—	20—40
ПЭ-939: тип АМ	25±2	—	20—40
ПЭ-939: тип Б	33±1	—	40—100
ПЭ-939: тип БМ	33±1	—	40—100
ПЭ-939: тип В	46±2	—	200—420



Лаки для эмалирования проводов

ПЭ-943: марка А	32—36	90—130	—
ПЭ-943: марка Б	43—46	—	420—840
ПЭ-955	32±2	90—180	—
ПЭ-999	31±2	90—200	—
ИД-9142	29+2	60—150	—
АД-9113	24 ±2	—	250—500
АД-9103	12—14	—	1000—2500
АД-9103ПС	19—21	—	300—800

По вопросам приобретения **Лаков для эмалирования проводов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов