



Назначение

Лак представляет собой раствор пентафталевой смолы, модифицированной полувывсыхающим растительным маслами, в органических растворителях с добавкой сиккативов.

Лак предназначен для получения атмосферостойких покрытий по предварительно подготовленной поверхности алюминия и его сплавов и в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска покрытий.

Способ применения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины.

Перед применением лак тщательно перемешивают и при необходимости разбавляют растворителями.

Нанесение: кисть, окунаение, пневматическое распыление.

Температура нанесения: от 5 до 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

Время высыхания при температуре 20 °С — 72 ч, при температуре 90-95 °С — 3 ч.

Растворители:, сольвент или смесь в массовом соотношении уайт-спирит : ксилол = 3:2 или уайт-спирит : сольвент = 1 : 1.

Расход лака на один слой — 70 — 75 г/м².

Условия поставки

Доставка осуществляется в любой регион России всеми видами транспорта, а также самовывозом со складов в Санкт-Петербурге.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак ПФ-170

Используемое в производстве высококачественное отечественное и импортное сырье обеспечивает превосходные показатели по качеству.

По вопросам приобретения Лак ПФ-170 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов