



Лакоткань на основе фторопласта-4Д утолщенная, окрашенная

(ТУ 2249-072-00203521-2001)

Лакоткань представляет собой ткань стеклянную марки Т-13, пропитанную пигментированной суспензией фторопласта-4Д и термообработанную. Применяется для изготовления крупногабаритных защитных клапанов и предназначена для эксплуатации при температуре от минус 100°С до плюс 250°С.

В зависимости от окрашивания и толщины выпускают лакоткань двух марок:

Ф-4Д-Т-13-027-А и Ф-4Д-Т-13-027-Б.

[Техническая консультация](#)

Размеры и масса лакоткани на основе фторопласта-4Д утолщенной неокрашенной				
Марка лакоткани	Размеры			Вес 1 м ² , кг
	Толщина, мм	Ширина, мм (не менее)	Длина, м (не менее)	
Ф-4Д-Т-13-027-А	0,48 ^{+0,07} _{-0,03}	800	5,5	0,6 — 1,0
Ф-4Д-Т-13-027-Б	0,45 ^{+0,05} _{-0,05}	800	5,5	0,5 — 0,8

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лакоткань на основе фторопласта-4Д утолщенная, окрашенная

Показатели качества лакоткани на основе фторопласта-4Д утолщенной неокрашенной		
Наименование показателя	Норма для марок	
	Ф-4Д-Т-13-027-А	Ф-4Д-Т-13-027-Б
Внешний вид	Лакоткань темно-зеленого цвета без отверстий и микротрещин	Лакоткань серого цвета без отверстий и царапин
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее по основе по утку	117,6 (1200) -	117,6 (1200) 68,6 (700)
Массовая доля фторопласта-4Д, 4ДУ, %, не менее	60	60
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц, не более	1,0x10 ⁻³	1,0x10 ⁻³
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более	3,0	3,0

По вопросам приобретения **лакоткани на основе фторопласта-4Д утолщенной, окрашенной** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов