



ТУ 2226-411-05761784-95

**Лапрол 1052** — простой полиэфир с молекулярной массой 1000.

**Это прозрачная вязкая жидкость**, используемая в производстве полиуретановых материалов. Может применяться для получения искусственных кож.

**Продукт постоянного химического и структурного состава** с узким молекулярно-массовым распределением.

По применению **является аналогом** продукта Voranol P-1010 фирмы «Dow Corning Co», USA.

[Техническая консультация](#)

#### **Технические характеристики:**

| № | Наименование показателя                            | Норма       |
|---|----------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Гидроксильное число, мг КОН/ г, в пределах         | 102,0-112,6 |
| 2 | Кислотное число, мг КОН/г, не более                | 0,08        |
| 3 | рН, ед, в пределах                                 | 6-8         |
| 4 | Вязкость динамическая при 25 °С, мПа • с           | 120-200     |
| 5 | Массовая доля воды, %, не более                    | 0,1         |
| 6 | Цветность в единицах Хазена, не более              | 150         |
| 7 | Массовая доля калия, мг/дм <sup>3</sup> , не более | 5           |

#### **Упаковка:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лапрол заливают в бочки алюминиевые, стальные, полимерные, фляги алюминиевые, стальные, канистры полиэтиленовые, стальные специализированные контейнеры.

**Транспортировка:**

Лапрол транспортируется железнодорожным, автомобильным или любым другим видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Лапрол 052** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов