



ТУ 2226-012-10488057-94

Теплоноситель марки Лапрол 2502-ОЖ представляет собой темную прозрачную жидкость без взвешенных частиц. Используется для оплавления гальванопокрытия олово-свинец на печатных платах и в других процессах, связанных с лужением и пайкой, в т. ч. «волной припоя».

Продукт постоянного химического и структурного состава с узким молекулярно-массовым распределением.

По своим техническим характеристикам **является аналогом** теплоносителя ХТЛ-Т фирмы «Электроверт», США.

Техническая консультация

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Норма
1	Температура вспышки, °С, не менее	260
2	Температура воспламенения, °С, не менее	290
3	рН, ед, в пределах	5,50-8,50
4	Вязкость динамическая при 25 °С, мПа • с	450-650
5	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,2
6	Массовая доля воды, %, не более	0,1

Упаковка:

Лапрол заливают в бочки алюминиевые, стальные, полимерные, фляги алюминиевые, стальные, канистры полиэтиленовые, стальные специализированные контейнеры.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лапрол 2502-ОЖ

Транспортировка:

Лапрол транспортируется железнодорожным, автомобильным или любым другим видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Теплоноситель марки Лапрол 2502-ОЖ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов