



Техническая консультация

Марка	Область применения
Лапрол 3603-2-12	Продукт алкоголятной полимеризации окиси пропилена и окиси этилена с глицерином. Используется для получения эластичных блочных пенополиуретанов.
Лапрол 373	Продукт щелочной полимеризации окиси пропилена с глицерином с последующей фосфатно-сорбентной очисткой. Используется в качестве полиольного сырья для получения различных типов пенополиуретанов.
Лапрол 4503	Продукт щелочной полимеризации окиси пропилена с глицерином с последующей фосфатно-сорбентной очисткой. Используется в качестве полиольного сырья для получения различных типов пенополиуретанов.
Лапрол 5003-2-15	Продукт алкоголятной полимеризации окиси этилена и окиси пропилена с глицерином. Используется для получения пенополиуретанов.
Лапрол 5003-2Б-10	Продукт алкоголятной полимеризации окиси пропилена с глицерином с последующей блоксополимеризацией с окисью этилена. Используется для получения эластичных пенополиуретанов.
Лапрол 6003-2Б-18	Продукт алкоголятной полимеризации окиси пропилена с глицерином с последующей блоксополимеризацией с окисью этилена. Используется для получения микроячеистых ударопоглощающих пенополиуретанов.
Лапрол 373 Лапрол 4503	Форма выпуска: Прозрачная вязкая жидкость. Упаковка: Алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны и фляги. Хранение: Хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях при температуре не выше 40°C. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.



Лапрол 3603-2-12	Форма выпуска: Вязкая жидкость от бесцветной до темно-желтой окраски. Упаковка: Алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны и фляги. Хранение: Хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях при температуре не выше 40°C. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.
Лапрол 5003-2-15	Форма выпуска: Вязкая жидкость от бесцветной до светло-желтой окраски. Упаковка: Алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны. Хранение: Хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях при температуре не выше 40°C. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.
Лапрол 5003-2Б-10	Форма выпуска: Прозрачная вязкая жидкость. Упаковка: Продукт заливают в алюминиевые, стальные или полимерные бочки, стальные специализированные контейнеры, а также в железнодорожные цистерны. Хранение: В герметичной таре или в емкостях, не допуская попадания влаги.
Лапрол 6003-2Б-18	Форма выпуска: Вязкая жидкость от бесцветной до темно-желтой окраски. Допускается опалесценция. Упаковка: Продукт заливают в алюминиевые, стальные или полимерные бочки, стальные специализированные контейнеры, а также в железнодорожные цистерны. Хранение: В герметичной таре или в емкостях, не допуская попадания влаги

Транспортировка: Всеми видами транспорта.

Чтобы купить **Лапрол** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов