



ТУ 2226-022-10488057-9

Лапрол 3003 (простой полиэфир) — прозрачная вязкая жидкость.

Используется для полиольных компонентов изготовления эластичных блочных и формованных полиуретанов «горячего» формования (приборная панель, светозащитные козырьки).

Лапрол 3003 — бесцветный продукт стабильного состава, обеспечивает высокую стабильность процесса производства пенополиуретанов.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Норма
1	Гидроксильное число, мг КОН/ г	51,0-56,0
2	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,05
3	рН, ед, в пределах	6,00-7,50
4	Вязкость динамическая при 25 °С, мПа • с	450-550
5	Массовая доля воды, %, не более	0,10
6	Цветность в единицах Хазена, не более	70
7	Массовая доля калия, мг/кг, не более	5
8	Йодное число, г йода /1 00 г, не более	1,50

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лапрол 3003

Упаковка:

Лапрол заливают в бочки алюминиевые, стальные, полимерные, фляги алюминиевые, стальные, канистры полиэтиленовые, стальные специализированные контейнеры.

Транспортировка:

Лапрол транспортируется железнодорожным, автомобильным или любым другим видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Лапрол 3003** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов