



ТУ 2226-009-10488057-94

Техническая консультация

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Показатель
Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветного до темно-желтого цвета
Гидроксильное число, мг КОН/г	320 — 360
Массовая доля воды, %, не более	0,15
Показатель активности ионов водорода (рН), единицы рН	5,5 — 7,5
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,50
Вязкость динамическая при 25 °С, мПа·с	250 — 350
Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее	20

ПРИМЕНЕНИЕ

— для получения жестких пенополиуретанов теплоизоляционного назначения (теплоизоляция трубопроводов различного назначения и резервуаров в промышленных установках, изоляцию холодильников, использование в качестве наружной теплоизоляции и герметизации зданий и сооружений в строительной промышленности); — для производства однокомпонентных полиуретановых монтажных пен;

— в нефтегазовой промышленности;

— в медицинские изделия;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лапрол 503 Б

- в химической, микробиологической и пищевой промышленности;
- в производстве полиуретанов, реакционноспособных олигомеров и т.д.

По вопросам приобретения Лапрол 503 Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов