



**Ярлат БНК марки А, Б (ТУ 2294-415-05842324-2006)** в бутадиеннитрильный карбоксилатный латекс, получаемый методом эмульсионной полимеризации в присутствии анионного ПАВ сульфонатного типа и стабилизированный нетемнеющим антиоксидантом Агидол-2. Ярлат БНК выпускают двух марок: А и Б. Латекс марки А предназначен для изготовления масло-бензостойких резиновых изделий, марки Б в для применения в кожевенной, асботехнической и других отраслях промышленности.

### **Техническая характеристика**

Массовая доля сухого вещества, %, не менее 40 (для А), 35(для Б)  
рН латекса 7,9-9,2 (для А), 7,9-9,5 (для Б)  
Массовая доля свободного нитрила акриловой кислоты, %, не более 0,2  
Массовая доля легколетучих углеводородов, %, не более 0,02  
Жесткость по дефо полимера латекса, Н 8-15 (для А), 8-30 (для Б).

Чтобы купить **Латекс ЯрЛат БНК** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: