



- Термостойкость 155°C
- Маслостойкость к трансформаторным маслам Nynas Nytro Taurus или 10XN / Shell DialaB
- Высокая механическая прочность

Общее описание

4238PV3 производится из полиэфирной основы, усиленной стекловолокном с нанесенным акриловым клеем.

Форма поставки

Длина: 50м
Ширина: 975мм
Другие размеры по запросу.

Время отверждения

Резиновый или акриловый клей

1 ч. при 150°C (300°F)

2 ч. при 130°C (275°F)

Силиконовый клей

2 ч. при 260°C (500°F)

24 ч. при 260°C для достижения максимальной стойкости к растворителям

Срок хранения

4238PV3 может храниться при комнатной температуре не менее 12 месяцев.

Применение

Масляные трансформаторы — для армирования, в качестве фиксирующей и разделительной корпусной изоляции. Используется для фиксирования картона или крафт-бумаги, крепления последнего слоя картона.

Условия хранения

Температура хранения: от 15°C до 25°C,



относительная влажность: 40% +/- 30%

Техническая консультация

		Значение	Стандарт
Основа		полиэфир/стекловолокно	
Толщина основы	мм	0,120	ASTM D 1000
Общая толщина	мм	0,180	ASTM D 1000
Тип клея		акриловый	
Цвет		прозрачный	
Адгезия к стали	Н/25мм	13,7	ASTM D 1000
Прочность на разрыв	Н/25мм	931	ASTM D 1000
Удлинение при разрыве	%	19	ASTM D 1000
Температурный класс	°С	F/ 155 °С	UL 510
Сопротивление изоляции	МΩ	—	ASTM D 1000

По вопросам приобретения **адгезивной ленты Isotape 4238PV3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов