



Электроизоляционная лента на основе полиимида с силиконовым клеем имеет хорошую устойчивость к высоким температурам и обладает великолепными изоляционными свойствами. Лента используется там, где требуется особая прочность, устойчивость к высоким температурам, к высокому напряжению и воспламенению.

Применение: для защиты позолоченных контактов при пайке волной припоя; изоляция кабелей под высоким напряжением, внешняя обмотка бобин кабеля малого диаметра в тяговых двигателях.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Основа: полиимид	Цвет: желтый<
Толщина основы: 0,023 мм	Клей: силиконовый термостойкий
Общая толщина: 0.055 мм	Диэлектрик: 7000 В
Температуроустойчивость: 180 ⁰ С (20000 ч.), 250 ⁰ С (1000 ч.), 350 ⁰ С (10 ч.) , класс Н	Удельное сопротивление: 10 ⁶ МОм
Разрывная нагрузка: 130 N/25мм	Адгезия к стали: 6.8N/25мм
Разрывное удлинение: 60%	Срок хранения: неограничен
Электролитическое коррозионное воздействие Direct 1.0/A , 1*	Устойчивость к растворителям: высокая
Воспламеняемость BU 1* Не учитывая ULS10	Влагоустойчивость: высокая
UL File # E20780	CSA File # LR94980

*VDE 3040

По вопросам приобретения **ленты Isotape 4428PV3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента Isotape 4428PV3

договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов