



Лента Isotape 56228PV3 S на основе бумаги НОМЕКС®

Изоляционная лента NOMEX® / силиконовый клей - класс Н Isotape 56228PV3 S

- Клейкая лента Nomex класса Н
- Высокопрочный клей
- Выраженные диэлектрические свойства

Общее описание

Арамидная бумага Nomex покрыта высокотемпературным силиконовым клеем, предназначена для специального применения в классах Н или С.

Техническая консультация

		Значение	Испытательный стандарт
Основа		Арамидная бумага	
Толщина основы	мм	0,060	ASTM D 1000
Общая толщина	мм	0,100	ASTM D 1000
Клей	силиконовый		
Цвет	белый		
Адгезия к стали	N/25 мм	7,5	ASTM D 1000
Прочность на разрыв	N/25 мм	10,4	ASTM D 1000
Разрывное удлинение	%	15	ASTM D 1000
Пробивное напряжение	Вольт	3,2	ASTM D 149
Температурный класс	С	Н / 180	UL 510

Форма поставки

Длина: 50м
стандартная ширина 880 мм
другие размеры по запросу

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента Isotape 56228PV3 S на основе бумаги НОМЕКС®

Время отверждения

Резиновые и акриловые клеи

1 час при 150 °C (300 °F)

2 часа при 130 °C (275 °F)

Силиконовый клей

2 часа при 260 °C (500 °F)

24 часа при 260 °C для достижения максимальной стойкости к растворителям

Срок хранения

56228PV3 S можно хранить при комнатной температуре в течение 12 месяцев

Применение

Фиксация изоляционных ламинатов в трансформаторах класса Н, корпусная изоляция роторов в генераторах

Условия хранения

Для продолжительного хранения температура должна быть от 15 °C до 25 °C

относительная влажность: 40% +/- 30%

По вопросам приобретения **ленты Isotape 56228PV3 S** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов