ВВЕДЕНИЕ
Пропитанный полиэфир – стеклоткань, стягиваемый в одном направлении полиэфир, пропитанный эпоксидным B stage компаундом, для температурного класса F.
• Защитная лента для технологии Resin Rich
• Слегка клейкая поверхность
• Очень гибкая и эластичная
• Отлично подходит для изделий сложной формы

ПРИЛОЖЕНИЯ
Используется как покровная лента для технологии «resin rich» при изоляции концевых частей обмоток низко и высоковольтных машин. При нагреве отвердевает и опрессовывает изоляцию под ней, а также обеспечивает гладкую поверхность обмотки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Epoflex 219.61-10 усаживается под воздействием высокой температуры при этом сжимая ленты корпусной изоляции. Таким образом, температурные и электрические свойства катушек или стержней могут быть существенно улучшены. Одновременно эта лента надежно защищает от влаги и воздействия окружающей среды.

ОБРАБОТКА
Мы рекомендуем наматывать ленту с 50% нахлестом. Во время намотки необходимо удалять разделительную полиэтиленовую пленку.

УСЛОВИЯ ОТВЕРДЕНИЯ
Эффективное отвердение 1 час при 170°C или
3 часа при 160°C или
20 часов при 130°C

Техническая консультация

СВОЙСТВА

Цвет		Темно коричневый	
Толщина	мм	0.18±0.02	МЭК 60394-2
Полиэфирная/стекло ткань	$г/м^2$	61±5	МЭК 60626-2
Содержание компаунда	$г/м^2$	119±20	МЭК 60371-2
Плотность	$г/м^2$	180±25	МЭК 60394-2
Предел прочности на разрыв	Н/см	≥60	МЭК 60394-2
Удлинение	%	≥20	МЭК 60394-2
Напряжение пробоя	кВ	≥1.5	МЭК 60394-2

ХРАНЕНИЕ
Хранить в оригинальной упаковке.
При температуре хранения <20°C – срок годности составляет 6 месяцев.
При температуре хранения <10°C – срок годности составляет 12 месяцев.

ПОСТАВКА
В виде лент стандартной ширины: 15, 20, 25 мм, длиной 50 м.
Минимальный объем закупки 50 м2

По вопросам приобретения л**ента Epoflex 219.61-10** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;