



## ВВЕДЕНИЕ

Glasoflex 371.95-30 содержит один слой стеклоткани с полностью отвердевшим эпоксидным компаундом, которая покрыта с двух сторон стеклянным флисом, который пропитан эпоксидным компаундом в B-stage состоянии.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Вертикальные и горизонтальные разделители для транспозиции стержней Ребеля и двухслойных обмоток. Данный материал обеспечивает соединение отдельных проводников, а также дополни-тельную внутреннюю изоляцию стержней или обмоток. Glasoflex 371.95-30 спроектирован только для использования в пазовой части обмоток или стержней.

## УСЛОВИЯ ОТВЕРДЕНИЯ

Для механической стабильности - 15 минут при температуре 120°C.

[Техническая консультация](#)

## СВОЙСТВА

Параметр		371.95-30	Тест
Номинальная толщина	мм	0.85±0.20	МЭК 60626-2
Плотность	г/м <sup>2</sup>	855±70	МЭК 60626-2
Отвердевшая EP-стеклоткань	г/м <sup>2</sup>	270±10	МЭК 60626-2
2 Стеклянных флиса препрег (оба)	г/м <sup>2</sup>	585±55	МЭК 60626-2
Температура стеклования			
после 15 минут при 120 <sup>0</sup> С	<sup>0</sup> С	≥120	МЭК 61006
После 3 часов при 160 <sup>0</sup> С	<sup>0</sup> С	>150	МЭК 61006
Отпрессованная толщина (1 слой, 3 МПА, 30 мин при 160 <sup>0</sup> С)	мм		
Температурный класс		F	МЭК 60085

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента Glasoflex 371.95-30

### **ХРАНЕНИЕ**

При температуре хранения  $\leq 25^{\circ}\text{C}$  - минимум 4 месяца.

При температуре хранения  $\leq 10^{\circ}\text{C}$  - минимум 9 месяца.

### **ПОСТАВКА**

Материал поставляется в виде нарезанных листов, полос. Материал поставляется с фольгой между слоями, которая должна быть удалена перед использованием.

По вопросам приобретения ленты **Glasoflex 371.95-30** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов